



FINISHER CONCENTRATE

AFSTRIJKMIDDEL GECONCENTREERD

TECHNISCH DATABLAD

TACKMASTERS BV
Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen
+31 (0) 318 240 130 | sales@tackmasters.nl | www.tackmasters.com

Tackmasters Finisher Concentrate afstrijkmiddel geconcentreerd is een biologisch afbreekbaar, PH-neutraal, oplosmiddelvrij afstrijkmiddel voor het gemakkelijk, snel- en glad afwerken van kitvoegen- en kitnaden. Het product kan worden gebruikt na verwerking van de Tackmasters kitten en is geschikt voor alle overige type lijm- en kittechnologieën met een glad en strak eindresultaat als gevolg. LET OP: Tackmasters Finisher Concentrate is een geconcentreerd middel in 5L verpakking en zal eerst moeten worden verdund met water tot een oplossing van 1 tot 3% (1 tot 3 delen Finisher Concentrate op 100 delen water) waarna de juiste verhouding ontstaat voor de Finisher Spray. Na gebruik van de Tackmasters Finisher Spray dient u de ondergrond na te spoelen met water om zo verdere spoorvorming te voorkomen. Residu van Tackmasters Finisher Spray kan namelijk een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.

BASIS

Zeep

VOORDELEN

- PH-neutraal
- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddel- en siliconen vrij
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Sublieme afwerking van kitvoegen en kitnaden
- Dient verdund te worden met water voor gebruik

BEPERKINGEN

Voor gebruik Tackmasters Finisher Concentrate in de juiste verhouding met water verdunnen. Bij een onjuiste mengverhouding kunnen zeepresten achterblijven waardoor de overschilderbaarheid wordt beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op de ondergrond.

VERWERKING

Aanbrengtemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergronden) Tackmasters Finisher Concentrate dient altijd goed te worden geschud en verdund voor gebruik. Na de verwerking van de kit wordt het voegoppervlak en aangrenzende delen goed (niet overmatig) bevochtigd met de Tackmasters Finisher Spray. Vervolgens kan de kit glad afgewerkt worden met behulp van spatel, plamuurmes, pvc-pijpje, en/of voeghoutje. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Tackmasters Finisher Spray bevochtigde vinger. Indien de voeg later nog overschilderd wordt raden wij aan de ondergrond goed na te spoelen met schoon water. Hetzelfde geldt op ondergronden als glas- en natuursteen.

VERPAKKING

Jerrycan 5L (concentrate)

KLEUR

Transparant

VEILIGHEID

Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en omstandigheden. Lees daarnaast voor gebruik het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in acht. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits rechtop bewaard op een droge plaats en niet in direct zonlicht. Voorkom bevriezing van het product.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Verwerkingstemperatuur	<i>+5 tot +40 °C</i>
Dichtheid	<i>1,03 g/ml</i>
Viscositeit	<i>5000 mPas</i>
pH- Waarde	<i>pH = 8,5</i>
Vorstbestendig	<i>Nee (-15 °C kortstondig tijdens transport)</i>
Geur	<i>Zwak</i>