



TACK MASTERS

INTERIOR SPRAY

HPL SPUITLIJM

TECHNISCH DATABLAD

TACKMASTERS BV

Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen
+31 (0) 318 240 130 | sales@tackmasters.nl | www.tackmasters.com

Tackmasters Interior Spray is een hoogwaardige, professionele spuitlijm speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van HPL, hout, fineer- en plaatmaterialen onderling of op diverse ondergronden. Uitermate geschikt voor permanente verlijming op alsmede van diverse materialen als hout, HPL, MDF, OSB, spaanplaat, multiplex, triplex, hard- en zachtboard, fineer, formica, duropal, beton, metaal, aluminium, kunststoffen, rubber, karton, etc. Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +110 °C. Tackmasters Interior Spray is een contactlijm welke zeer laag is in oplosmiddelen en vrij van chloorhoudende bestanddelen wat deze lijm een lager gezondheidsrisico geeft en beter is voor mens en milieu. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 15 maanden.

BASIS

SBR-rubber

VOORDELEN

- Eenvoudige applicatie
- Universeel toepasbaar
- Zeer krachtig
- Zeer sneldrogend
- Lange verwerkingstijd
- Hoog vaste stof gehalte
- Methyleenchloride / Dichloormethaan vrij

BEPERKINGEN

Niet geschikt voor het verlijmen van flexibel PVC, EPS en weekmaker houdende materialen.

** PVC en weekmaker houdende materialen zijn alleen te verlijmen als het materiaal niet meer dan 16% weekmakers bevat. Neem bij twijfel over de geschiktheid van uw materiaal altijd contact op voor het juiste lijmadvies. Ook adviseren wij van te voren een hechtingstest uit te voeren.*

TOEPASSINGSGBIED

Tackmasters Interior Spray HPL spuitlijm is uitermate geschikt voor permanente verlijming op alsmede van diverse materialen en ondergronden als hout, HPL, MDF, OSB, spaanplaat, multiplex, triplex, hard- en zachtboard, fineer, formica, duropal, beton, metaal, aluminium, kunststoffen, rubber, karton, etc. Neem bij twijfel over de geschiktheid van uw materiaal altijd contact op voor het juiste lijmadvies.

VERWERKING

- Zorg ervoor dat er in een voldoende geventileerde ruimte wordt gewerkt.
- Aanbrengtemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergronden).
- Verzekert u ervan dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor de juiste reinigingsmiddelen.
- Spuit de lijm rustig en gelijkmatig in banen op, overlappen is aan te raden maar niet specifiek nodig.
- Let op voldoende dekking (ca 80%) van het lijmbed.
- Breng de lijm op beide zijden aan.
- Na ongeveer 2-4 minuten (afhankelijk van de omgevingsfactoren) beide delen samenvoegen.

- *Samengevoegde delen stevig aandrukken met een pers of (hand)wals.*
- *Indien er overlappend gespoten is de wachttijd minimaal verdubbelen.*
- *Bij poreuze ondergronden kan er eventueel een extra laag aangebracht worden. Neem voor deze extra aangebrachte laag ook de droogtijd in acht.*

N.B. voor sommige toepassingen is het mogelijk om een enkelzijdige verlijming toe te passen. Een enkelzijdige verlijming dient vooraf getest te worden op hechting.

SCHOONMAKEN

Niet uitgehard materiaal op gereedschap of ondergrond kan verwijderd worden met Tackmasters Seal & Bond remover of Tackmasters Gun Cleaner. Handen kunnen worden gereinigd met Tackmasters Handywipes. Uitgehard materiaal is met aceton, verdunner, thinner of mechanisch te verwijderen.

VERPAKKING

Aerosol 500 ml

Aerosol 750 ml

Drukvat 22,1 liter

KLEUR

Transparant - geel (amber) / rood

VEILIGHEID

Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en omstandigheden. Lees daarnaast voor gebruik het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in acht. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 15 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats en niet in direct zonlicht. Voorkom bevroering van het product.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Verwerkingstemperatuur	<i>+5 tot +40 °C</i>
Temperatuurbestendigheid	<i>-40 tot +110 °C</i>
Droogtijd	<i>2 - 4 minuten (afhankelijk van omgevingsfactoren)</i>
Opentijd	<i>120 minuten (afhankelijk van omgevingsfactoren)</i>
Vaste stof gehalte	<i>35%</i>
VOC-gehalte	<i>544 gr. / Liter</i>
Verbruik	<i>70-80 gr./m2 (afhankelijk van ondergrond)</i>
Kleur	<i>Transparant - geel (amber) / rood</i>
Spraypatroon	<i>Webspray</i>