



TACK MASTERS

MASTER WOODGLUE D4 HOUTLIJM D4

TECHNISCH DATABLAD

TACKMASTERS BV

Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen
+31 (0) 318 240 130 | sales@tackmasters.nl | www.tackmasters.com

Tackmasters Master Woodglue D4 is een houtlijm speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van constructie verbindingen, pen-gat, zwaluwstaart, drevels, veren etc. droogt snel en heeft een licht schuimend effect. Geschikt voor het watervast verlijmen van montageverbindingen van hout. Zowel binnen als buiten toepassing waarbij vaak en veel condensatie optreedt. Hoge verdraagzaamheid van weersinvloeden. Toepasbaar in buitenmeubilaire en houten boot constructies. Tackmasters Master Woodglue D4 is uitermate geschikt voor het verlijmen van de meeste houtsoorten, waaronder hard- en zachthout en exotische houtsoorten, multiplex, MDF, finer, hardkunststofplaten en andere houtachtige materialen. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.

BASIS

PU

KENMERKEN

- Eenvoudige applicatie d.m.v. kam, roller of spuit
- Zeer krachtig
- Watervast (D4)
- Milieuvriendelijk
- Toepasbaar voor zowel constructieve verbindingen als vlakverlijmingen

TOEPASSINGSGBIED

Tackmasters Master Woodglue D4 is uitermate geschikt voor het verlijmen van de meeste houtsoorten, waaronder hard- en zachthout en exotische houtsoorten, multiplex, MDF, finer, hardkunststofplaten en andere houtachtige materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verzeker u ervan dat de ondergrond vrij is van vuil en vet. Gebruik hiervoor de juiste reinigingsmiddelen.
- Lijm goed doorroeren.
- Lijm gelijkmatig aanbrengen met kwast, roller, lijmkam of spuitapparatuur.
- Lijm enkelzijdig aanbrengen, indien er sprake is van poreuze ondergrond lijm aan beide zijden aanbrengen.
- Daarna de producten klemmen of aankloppen met geschikt gereedschap.
- Lijmresten verwijderen met een geschikt middel.
- Lijm kan eventueel verdund worden met 3% (water).

OVERSCHILDERBAARHEID

Tackmasters Master Woodglue D4 is overschilderbaar na volledige uitharding met dispersieverven, watergedragen en synthetische verfsystemen.

SCHOONMAKEN

Niet uitgehard materiaal op gereedschap of ondergrond direct verwijderen met Tackmasters Seal & Bond remover of Cleaner. Handen kunnen worden gereinigd met Tackmasters Handywipes. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

VERPAKKING

Flacon 500ml

Grotere verpakkingen op aanvraag leverbaar.

KLEUR

Wit (droogt transparant op)

VEILIGHEID

Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en omstandigheden. Lees daarnaast het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Vorstbestendig tot -15°C kortstondig of tijdens transport.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	PU
Vaste stofgehalte	99%
Gewicht soortelijk	1,1 g/cm ³
Klemtijd	Minimaal 90 min.
Min. Verwerkingstemperatuur	+10°C
Kleur oorspronkelijk	Wit
Kleur droog	Transparant
Geur	Reukloos
Vochtbestendigheid	D4
Temperatuurbestendigheid	-20 tot 80 graden
Vochtbestendigheid	Volgens NEN-EN 204 D4
Open tijd	Maximaal 10 minuten
Verbruik	Ongeveer 125-250 g/m ²
Afschuifsterkte	110 kg/cm ³