



PANEL TAPE

DUBBELZIJDIG MONTAGEBAND

TECHNISCH DATABLAD

TACKMASTERS BV
Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen
+31 (0) 318 240 130 | sales@tackmasters.nl | www.tackmasters.com

Tackmasters Panel Tape is een ultra sterke dubbelzijdig klevende HDPE-tape voor het fixeren van alle soorten plaatmateriaal tijdens uitharding van de kit. Te gebruiken als afstandstape voor houten regelwerk waarop panelen worden verlijmd om zodoende een gelijkmatige en juiste lijmdikte te verkrijgen en extra aanvangskleefkracht te genereren. Te gebruiken in combinatie met Tackmasters Panel Bond, Primer- en Cleaner. Tackmasters Panel Tape hecht direct op de meeste ondergronden, is flexibel waardoor kleine onregelmatigheden in de ondergrond worden opgenomen, bewerkstelligt de juiste lijmlaagdikte, is UV, weers- en scheur bestendig. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.

BASIS

HDPE

VOORDELEN

- Ultra sterk
- Extreem hoge aanvangskleefkracht
- Fixeert de plaat tijdens de uitharding van de kit
- UV, weers- en scheur bestendig
- Makkelijk verwerkbaar

TOEPASSINGSGEBIED & VERWERKING

Tackmasters Panel Tape wordt ingezet als dubbelzijdige tape voor alle soorten plaatmateriaal. Daarnaast is deze dubbelzijdige tape zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik en wordt hij voornamelijk toegepast als tijdelijk fixatiemiddel voor gevel- en wandmateriaal. Tackmasters Fix Tape heeft een dikte van 3 millimeter en verwezenlijkt hiermee de gewenste lijmlaagdikte. Correcte paneel bevestiging: ondergronden reinigen met Cleaner, Primer aanbrengen, Panel Tape aanbrengen, Panel Bond aanbrengen, platen bevestigen.

VERPAKKING

- Rol van 25 meter
- Afmeting rol: 3x12 mm
- Inhoud per doos: 20 stuks

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Vorstbestendig tot -15°C kortstondig of tijdens transport.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Dichtheid	29 kg/mtr ³
Hardheid	15/48 Shore A
Reksterkte verticaal	320 kPa
Reksterkte horizontaal	205 kPa
Rek bij breuk	150%
Temperatuur bestendig	-80C° - +100C°
Verwerkingstemperatuur	-5C° - +50C°

