



# TACK MASTERS

## MASTER WOODGLUE D4

### HOLZLEIM D4

TECHNICAL DATA SHEET

---

TACKMASTERS BV  
Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen  
+31 (0) 318 240 130 | [sales@tackmasters.nl](mailto:sales@tackmasters.nl) | [www.tackmasters.com](http://www.tackmasters.com)

---

*Tackmasters Master Woodglue D4 ist ein Holzleim, der speziell entwickelt wurde für die Verleimung von Konstruktionen Verbindungen, Stiftlöcher, Dübel, Federn usw. trocknet schnell und schäumt leicht. Geeignet für die wasserdichte Verbindung von Holzverbindungen. Sowohl Innen- als auch Außenanwendung mit häufigen und häufige Kondensation. Hohe Witterungsbeständigkeit. Anwendbar für Außenmöbel und Holzbootkonstruktionen. Tackmasters Master Woodglue D4 eignet sich zum Verkleben die meisten Holzarten, einschließlich Hart- und Weichholz sowie exotische Hölzer, Sperrholz, MDF, Furnier Hartplastikplatten und andere Holzwerkstoffe. Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C. Haltbarkeitsdauer 24 Monate.*

#### **MATERIAL**

PU

#### **VORTEILE**

- Einfache Anwendung mit Kamm, Rolle oder Sprühgerät
- Sehr stark
- Wasserdicht (D4)
- Umweltfreundlich
- Anwendbar sowohl für strukturelle Verbindungen als auch für Oberflächenverklebungen

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

*Tackmasters Master Woodglue D4 ist ideal zum Verkleben der meisten Holzarten geeignet, einschließlich Hart- und Weichholz sowie exotische Hölzer, Sperrholz, MDF, Furnier, Hartplastikplatten und andere Materialien auf Holzbasis.*

#### **BENUTZERHANDBUCH**

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Schmutz und Fett ist. Verwenden Sie dazu geeignete Reinigungsmittel.
- Klebstoff gut umrühren.
- Klebstoff mit Pinsel, Rolle, Zahnpachtel oder Sprühgerät gleichmäßig auftragen.
- Tragen Sie den Klebstoff nur auf einer Seite oder bei porösen Untergründen auf beiden Seiten auf.
- Klemmen oder klopfen Sie dann die Produkte mit geeigneten Werkzeugen fest.
- Entfernen Sie Klebstoffreste mit einem geeigneten Mittel.
- Der Kleber kann bei Bedarf mit 3% (Wasser) verdünnt werden.

#### **LACKIERBARKEIT**

*Tackmasters Master Woodglue D4 ist nach vollständiger Aushärtung mit Dispersionsfarben überstreichbar, Lacksysteme auf Wasser- und Kunststoffbasis*

**REINIGUNG**

Entfernen Sie nicht ausgehärtetes Material auf Werkzeugen oder Untergrund sofort mit Tackmasters Seal & Bond Entferner oder Reiniger. Die Hände können mit Tackmasters Handywipes gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernbar.

**VERPACKUNG**

Flasche 500ml

Größere Verpackungen sind auf Anfrage erhältlich.

**FARBE**

Weiß (trocknet transparent)

**SICHERHEIT**

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass es für Ihre Anwendung geeignet ist und Umstände.. Lesen Sie außerdem das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise beobachten. Produktsicherheitsblätter sind auf Anfrage und unter [www.tackmasters.nl](http://www.tackmasters.nl) erhältlich.

**HALTBARKEIT**

In ungeöffneter Originalverpackung, zwischen + 5°C und + 25°C, bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum haltbar, wenn an einem trockenen Ort gelagert werden. Frostbeständig bis -15°C für kurze Zeit oder während des Transports.

EIGENSCHAFTEN	SPEZIFIKATION
Basismaterial	PU
Gehalt an festen Stoffen	99%
Gewichtsspezifisch	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Einspannzeit	Mindestens 90 Minuten.
Min. Verarbeitungstemperatur	+10 °C
Original Farbe	Weiß
Farbe trocken	Transparent
Geruch	Geruchlos
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Volgens NEN-EN 204 D4
Temperaturbeständigkeit	-20 bis 80 Grad
Offene Zeit	Maximal 10 Minuten
Verbrauch	Ungefähr 125-250 g/m <sup>2</sup>
Scherfestigkeit	110 kg/cm <sup>3</sup>